

FRONDOSAS TROPICALES

DOUSSIÉ

Denominación

Científica: Afzelia spp Española: Doussié

Aspecto



Procedencia



Descripción de la madera

- Albura: Blanco amarillenta.
- Duramen: Marrón rojizo.
- Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente entrelazada.
- Grano: Medio

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad 0,79 kg/m³ madera pesada
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico 0,34 % madera muy estable
 - Relación entre contracciones 1,4% sin tendencia a atejar
- Dureza (Chaláis-Meudon)

7,4 madera dura



Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática 1.730 kg/cm³ Módulo de elasticidad 137.000 kg/cm3



Resistencia a la compresión 740 kg/cm³



Resistencia a la tracción paralela 1.200 kg/cm3

Durabilidad: Muy durable

Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable Duramen: No impregnable

Mecanización

- Aserrado: Sin más problemas que su dureza
- Secado: Relativamente lento. Con pocos riesgos de deformaciones y fendas.
- Cepillado: Fácil. Riesgo de repelo en piezas con fibra entrelazada
- Encolado: Sin problemas.
- Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene realizar pretaladros.
- Acabado: Los depósitos de gomas pueden inhibir localmente la adherencia de los barnices.

Aplicaciones

Muebles de interior y exterior.

Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos,

molduras, rodapiés, frisos, parquet.

Carpintería de exterior, puertas y ventanas.

Carpintería de armar interior y exterior.

Chapas decorativas.

Tonelería